

	Rosalen Fabricação de Tintas e Químicos em Geral LTDA EPP Estrada Linha Luiz de França, 598 - Interior Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000 CNPJ: 24.531.333/0001-05 Fones: 54 3273-1959 / 54 99660-2622
BOLETIM TÉCNICO	TINTA DEMARCATÓRIA METILMETACRILATO

1. DESCRIÇÃO

A tinta demarcatória a base de metilmetacrilato Rosalen foi desenvolvida para sinalização em pavimentos asfálticos e de concreto em estradas e cidades.

Fatores importantes:

- Secagem rápida, acabamento perfeito;
- Excelentes características de aplicação e rendimento;
- Após secagem é muito resistente à abrasão;

Esta linha de produto atende a norma:

CET-ET-SH-14 – Tinta à base de metil metacrilato monocomponente para sinalização horizontal.

2. CARACTERÍSTICAS

2.3 Tipo: Produto formulado a base de resina metilmetacrilato, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, solventes e aditivos.

2.2 Uso recomendado: Seu uso é recomendado na demarcação rodoviária em pavimentos betuminosos e concretos.

2.3 Cores Disponíveis:

Amarelo, Branco, Preto, Chumbo, Azul e Vermelho. Demais cores consultar departamento técnico.

2.4 Preparação do Produto:

Produto pronto para uso. Se necessário, diluir com Diluyente para tinta Demarcatória.

2.5 Informações técnicas:

A tinta para demarcação viária atende os requisitos:

	<p align="center">Rosalen Fabricação de Tintas e Químicos em Geral LTDA EPP Estrada Linha Luiz de França, 598 - Interior Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000 CNPJ: 24.531.333/0001-05 Fones: 54 3273-1959 / 54 99660-2622</p>
<p align="center">BOLETIM TÉCNICO</p>	<p align="center">TINTA DEMARCATÓRIA METILMETACRILATO</p>

Requisitos:	Mínimo	Máximo
Consistência	85	100
Estabilidade de Armazenagem (alteração de consistência UK)	-	10
Matéria Não Volátil	70	-
Teor de Pigmento:		
Tinta Branca % de TiO ₂	16	-
Tinta Amarela % de Cromato de Chumbo	10	-
Veículo não Volátil	38	-
Tempo de Secagem (0,4 mm), no-pick-up time, minutos	-	15
Resistência a Abrasão		
Tinta Branca (litros)	130	
Outras cores (litros)	100	
Massa Específica	1,45	-

Assim como atende os requisitos qualitativos:

Resistência à água	Inalterada
Sangramento	Ausente
Flexibilidade	Inalterada
Integridade	Inalterada
Identificação do veículo não volátil	Resina acrílica a base de metilmetacrilato
Breu e Derivados	Ausente
Resistência a intemperismo (400h)	
Cor	Leve Alteração
Integridade	Inalterado
Resistência ao Calor	Inalterada
Cor Munsell	
Branco	N9,5 tolerância 9
Amarelo	10YR7,5/14
Azul	2,5PB4/10
Vermelho	5R4/14
Preto	N0,5 tolerância 2,0

As informações aqui contidas são corretas dentro do nosso conhecimento na data dessa publicação.

No que diz respeito a Segurança, Saúde e Meio Ambiente favor consultar os MSDS correspondentes.

	<p>Rosalen Fabricação de Tintas e Químicos em Geral LTDA EPP Estrada Linha Luiz de França, 598 - Interior Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000 CNPJ: 24.531.333/0001-05 Fones: 54 3273-1959 / 54 99660-2622</p>
<p>BOLETIM TÉCNICO</p>	<p>TINTA DEMARCATÓRIA METILMETACRILATO</p>

3. PREPARAÇÃO PARA PINTURA

Toda e qualquer superfície deve estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de pintura velha. Antes de pintar, elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura.

O produto deve ser bem homogeneizado antes de aplicado.

Após aplicação, limpe imediatamente com o Diluyente para tinta Demarcatória os equipamentos utilizados.

4. SECAGEM

Depois de aplicado, aguarda-se pelo menos 20 minutos para liberação do tráfego.

5. PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperaturas entre 10°C e 40°C.

Mantenha a embalagem fechada.

Não incinere e não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo.

Recomendamos o uso de óculos de segurança, máscara para vapores orgânicos e luvas.

Em caso de contato com a pele, limpe com um pano limpo e óleo vegetal e em seguida lave com água e detergente. Com os olhos, lave com água corrente em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos. Em qualquer um dos casos procure auxílio médico.

Para maiores informações, FISPQ (FICHA de INFORMAÇÕES de SEGURANÇA de PRODUTO QUÍMICO) pode ser obtida entrando em contato com a Rosalen.

Emergências médicas (24 horas): ligue para “CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas” através dos telefones: (11) 2661-8571, (11) 2661-8800 ou 0800-148110.

Não aplique o produto em casos com umidade relativa do ar maior que 90%.

Este produto terá suas características preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas neste boletim e também quando seguido o procedimento descrito na norma ABNT/NBR 15.405.

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

6. PRAZO DE VALIDADE

Doze meses após a fabricação.